PART.1 – RIPROFILATURA MEDIANTE RIPRISTINO MONOLITICO DI SEZIONI IN C.A. CON TRATTAMENTO DELLE ARMATURE CON MALTA MINERALE STRUTTURALE TIXOTROPICA CERTIFICATA EN 1504



1. PULIZIA MECCANICA O MANUALE DELLE SUPERFICI DEGRADATE IN C.A. FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA SUPERFICE SANA E COMPATTA
2. PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO APPLICARE IL PRIMER ANTICORROSIVO ALCALINO PER ALMENO 5 mm MEDIANTE SCARIFICA MECCANICA O ARIDEMOLIZIONE, ASPORTAZIONE IN PROFONDITA' DEL CALCESTRUZZO DEGRADATO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLO STRATO DI CALCESTRUZZO CON CARATTERISTICHE DI BUONA SOLIDITA'
3. PREDISPOSTO DELLA RUGGINE CAI FERRI D'ARMATURA MEDIANTE SPAZZOLATURA MANUALE O MECCANICA O SABBIATURA A SECCO FINO A GRADO SA 2 1/2 SECONDO QUANTO RICHIESTO DA PULIZIA, GRADO SU A